

## Untergrundeignung von Grundierungen

	Acrylate	Polymerisatharz	Microemulsion	Kaliwasserglas
Gipsputz	👍	👍👍	👎	👎
Beton	👍	👍	👍👍	👎
Kalkzementputz	👍	👍👍	👍👍👍	👍👍
Ziegelstein/ Kalksandstein	👍	👍👍	👍👍👍	👍👍
Asbestzement	👍	👍👍👍	👎	👎
Kreidende Altbeschichtungen	👍👍👍	👎	👍	👍
Mauerwerk	👍👍	👍	👍	👎
Porenbeton	👍👍	👍	👍	👎

Quelle: Frank Frössel